

PREMIUM line

PLA

Materiál	PLA
Barva	
Vlastnosti	Biologicky odbouratelný materiál, jednoduché použití, bez zápachu
Průměr	1,75mm
Tolerance průměru	± 0.05mm
Teplota tisku	215-230 °C
Teplota podložky	0-60 °C
Čistá hmotnost	0.5 kg / 0.75 kg / 1 kg / 2 kg / 3 kg
Celková hmotnost	0.85 kg / 1.15 kg / 1.4 kg / 2.95 kg / 3.95 kg
Rozměry cívky	200x52x52mm / 200x52x80mm / 200x52x100mm
Balení	Vakuové balení, silikagel, kartonový box

Fyzikální vlastnosti

Vlastnosti	Testováno dle normy	Jednotky	Hodnoty
Teplota skelného Přechodu	ASTM D3418	°C	60
Objemová hmotnost		g.cm ³	1.25
Měrná hustota		g.cm ³	1.5

CZ* materiál není určen ke styku s potravinami a na výrobu hraček

EN* the material is not intended to come into contact with food and to make toys

DE* das material ist nicht für den kontakt mit lebensmitteln und für die herstellung von spielzeug

PREMIUM line

PLA

Material	PLA
Color	
Properties	Eco-friendly, easy to use, odorless
Diameter	1,75mm
Diameter tolerance	± 0.05mm
Printing temperature	215-230 °C
Heatbed temperature	0-60 °C
Net weight	0.5 kg / 0.75 kg / 1 kg / 2 kg / 3 kg
Gross weight	0.85 kg / 1.15 kg / 1.4 kg / 2.95 kg / 3.95 kg
Spool dimensions	200x52x52mm / 200x52x80mm / 200x52x100mm
Packaging	Vacuum packaging, moisture absorber, carton box

Physical properties

Properties	Test methods	Units	Values
Glass transition temperature	ASTM D3418	°C	60
Bulk density		g.cm ³	1.25
Specific density		g.cm ³	1.5

CZ* materiál není určen ke styku s potravinami a na výrobu hraček

EN* the material is not intended to come into contact with food and to make toys

DE* das material ist nicht für den kontakt mit lebensmitteln und für die herstellung von spielzeug bestimmt

PREMIUM line

PLA

Material	PLA
Farbe	
Eigenschaften	Umweltfreundlich, Einfach zu verwenden, Geruchlos
Durchmesser	1,75mm
Durchmessertoleranz	± 0.05mm
Drucktemperatur	215-230 °C
Heizbetttemperatur	0-60 °C
Nettogewicht	0.5 kg / 0.75 kg / 1 kg / 2 kg / 3 kg
Bruttogewicht	0.85 kg / 1.15 kg / 1.4 kg / 2.95 kg / 3.95 kg
Spulenabmessungen	200x52x52mm / 200x52x80mm / 200x52x100mm
Verpackung	Vakuumverpackung , feuchtigkeitsabsorber , kartonschachtel

Physikalische Eigenschaften

Eigenschaften	Testmethoden	Einheiten	Werte
Glasübergangstemperatur	ASTM D3418	°C	60
Schüttdichte		g.cm ³	1.25
Spezifische Dichte		g.cm ³	1.5

CZ* materiál není určen ke styku s potravinami a na výrobu hraček

EN* the material is not intended to come into contact with food and to make toys

DE* das material ist nicht für den kontakt mit lebensmitteln und für die herstellung von spielzeug bestimmt